



Ministerio de Defensa
 Dirección General de Fabricaciones Militares
 Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán"
 Ruta Nacional N° 11 - Km 323 - S2156ZAA - Fray Luis Beltrán - Pcia Santa Fe - República Argentina

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES INDIRECTOS		Pág.		1	
		de		1	
		N°.		423575/0	
Descripción:		COMPUESTO ABRILLANTADOR "AB-506 MAX".			
Nomenclador:					
Unidad de medida de	LT	Unidad de medida de Almacenamiento	LT	Factor de Conversión	1
<p>♦ <u>CARACTERISTICAS QUIMICAS:</u> MEZCLA ACUOSA DE TENSIOACTIVOS ANIONICOS, NO IONICOS Y ACIDOS ORGANICOS.</p> <p>♦ <u>APLICACIONES:</u> DESENGRASE, DECAPADO Y ABRILLANTADO DE ELEMENTOS DE LATON 70/30 Y LATON 90/10, POR VIBRACION, PIEZA CONTRA PIEZA.</p> <p>♦ <u>DATOS FISICOS Y TECNICOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ASPECTO: LIQUIDO AMARILLENTO, LIGERAMENTE VISCOSO, DE OLOR LEVEMENTE ACIDO. - DENSIDAD: Mín. 1,05 g/cm³ - Máx. 1,15 g/cm³ a 20°C. - pH en 50 g/L de H₂O a 23 °C : Mín. 1 - Máx. 2. - TEMPERATURA DE EBULLICION : APROX. 105 °C. - PUNTO INFLAMACION: > 100 °C. - TEMPERATURA DE IGNICION : > 200 °C. - PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION: NINGUNO EN CONDICIONES NORMALES. - REACCIONES PELIGROSAS: NINGUNA EN CONDICIONES NORMALES DE PROCESO. 					
Rev. N°.	Fecha	Sector Solicitante	Codificación	Compras	
002	17/10/06	MUNICION			

Teléfonos: (0341) 4916238/239/602/607 Fax: (0341) 491 6608
 Comercialización : (0341) 491 6618 Compras : (0341) 491 6352
 E-mail: info@fmflb.com.ar
 Página web: www.fab-militares.gov.ar

Handwritten signature:
 EISE Giuliano